

成績証明書

2 葉中 1 葉

19依研材 第 772号

平成 19年 11月 9日

会社名 株式会社ムネオ・エス・エス・エックス 様


住所 114-0015
東京都北区中里1-10-6 駒込Kビル4F

依頼品	ガラス板 (290×420) フィルム (角:半径75mm, カギ部:半径85mm) 有り フィルムなし
依頼事項	非金属材料の静的強度試験

平成 19年 11月 6日 付けご依頼のありました上記試験の成績は、次頁のとおりです。

平成 19年 11月 9日

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター理事長



- (注) ・ 依頼品の品名、定格・仕様等は、依頼者の申請に基づき記載したものです。
・ 本成績証明書の内容を広告物その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を受けてください。

表 試験結果

試料名	破壊荷重 (kN)
フィルム有り	1.64
フィルムなし	0.439

試験方法

依頼者持ち込みの試料を図 1～図 2 に示すように試験機に取り付けて以下の条件で圧縮荷重を負荷し、破壊荷重を結果に記した。

試験室湿温度 : 23±2°C、50±5%RH

試験機 : オートグラフ AG-10TD (島津製作所製)

試験速度 : 0.5 mm/min

ロードセル : 5kN

圧盤 : φ38mm




図 1 試料の装着状態 (フィルム有り)




図 2 試料の装着状態 (フィルムなし)

以上